

Technický list

EGGER Silenzio Cork



Oblasť použitia

Podkladový materiál pre pokládku plávajúcej laminátovej podlahy (EN 13329)

Štandardné dáta

Produkt	Silenzio Cork		
Materiál	Aglomerovaný korok		
Farba	hnedá		
Typ balenia	Rola		
Balenie	10 m ² / balík	70 balíkov / paleta	
Akreditácia / certifikáty / prehlásenie	Schválenie stavebného inšpektorátu TÜV TOXPROOF, A+ (Émissionsdans l'air intérieur)		

Údaje o materiáli

Parametre	Špecifikácia	Tolerancia	Skúšobná metóda
Hrúbka [mm]	2	± 15 %	CEN TS 16354
Dĺžka [m]	10	+5 % / -0 %	CEN TS 16354
Šírka [m]	1	+2,5 % / -1 %	CEN TS 16354
Reakcia na oheň	Efl	-	EN 13501
Tepelný odpor R _λ [m ² K/W]	~ 0,039	-	EN 12667
Difúzny odpor vodnej pary SD [m]	-	-	CEN TS 16354

Technické údaje týkajúce sa CEN TS 16354

Popis	Parametre	Hodnota	Doporučenie podľa EPLF
Zníženie nárazového hluku	IS [dB]	≤ 18	≥ 18
Zníženie kročajového hluku	RWS	prebieha	prebieha
Odolnosť voči nárazu, metóda „veľká guľička“	RLB [mm]	≥ 1200	≥ 1200
Pevnosť v tlaku	CS [kPa]	≥ 470	≥ 60
Dlhodobé tlakové zaťaženie, tzv. „tečenie“	CC [kPa]	≥ 50	≥ 20
Dynamické zaťaženie	DL [cykly]	≥ 100000	≥ 100000
Vyrovnanie nerovností	PC [mm]	≤ 1,3	≥ 0,5

Predbežná doložka:

Tieto inštrukcie pre spracovanie boli zostavené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a odrážajú našu súčasnú úroveň vedomostí. Sú určené iba pre informáciu a nepredstavujú záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podláh EGGER vyplývať tak z ďalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Obsah týchto pokynov pre spracovanie nemôže preto slúžiť ako návod k použitiu ani ako právne záväzná dohoda. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.