

Management kvality ISO 9001

Kód: TD_EGGER_Silenzio_Duo_EN
 Revize: 02
 Datum: 18.11.2020

Technický list

EGGER Silenzio Duo



Oblasť použitia

Podkladový materiál pre pokládku podlahy plávajúcím spôsobom pre laminátové podlahové dosky (EN13329) a podlahy MMF (EN 16511: 2014) na minerálnych podkladoch.

Štandardné dáta

Produkt	Silenzio Duo		
Materiál	XPSHD + met. PET		
Farba	zlatá-antracit		
Typ balenia	Skladacia rohož		
Balenie	10 m ² / balík	42 balíkov / paleta	

Údaje o materiáli

Parametre	Špecifikácia	Tolerancia	Skušobná metóda
Hrúbka [mm]	1,5	± 15 %	EN 823:2013
Dĺžka [m]	8,5	+5 % / -1 %	EN 823:2013
Šírka [m]	1,18	+2,5 % / -1 %	EN 823:2013
Reakcia na oheň	Efl	-	EN 13501-1:2010
Absorpcia vody [%]	≤ 1	-	EN 12087
Tepelný odpor R _λ [m ² K/W]	~ 0,04	-	EN 12664:2002
Difúzny odpor vodnej pary SD [m]	>150	-	EN 12086:2013

Technické údaje týkajúce sa CEN TS 16354

Popis	Parametre	Hodnota	Doporučená podľa EPLF
Zníženie nárazového hluku	IS [dB]	19	> 18
Zníženie kročajového hluku	RWS [%]	38 v souladu s IHD –W431	probíhá
Odolnosť voči nárazu, metóda „veľká guľičky“	RLB [mm]	≤ 1500	≥ 1,200
Pevnosť v tlaku	CS [kPa]	400	≥ 60
Dlhodobé tlakové zaťaženie, tzv. „tečenie“	CC [kPa]	-	≥ 20
Dynamické zaťaženie	DL [cykly]	> 400,000	≥ 100,000
Vyrovnanie nerovností	PC [mm]	≤ 1	≥ 0,5

Predběžná doložka:

Tieto inštrukcie pre spracovanie boli zostavené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a odrážajú našu súčasnú úroveň vedomostí. Sú určené iba pre informáciu a nepredstavujú záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podláh EGGER vyplývať tak z ďalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Obsah týchto pokynov pre spracovanie nemôže preto slúžiť ako návod k použitiu ani ako právne záväzná dohoda. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.