

Manažment kvality ISO 9001:2015

Kód: TDEBP5230EN

Revízia: 02

Dátum: 17.02.2023

Technický list

EGGER DecoWall T&G4
EGGER Deco Wall



Receptúra: 765 (brúsená OSB nosná doska)

WRG: 5130 / 5230

Popis materiálu: vlhku odolná lepená, digitálne potlačená OSB doska s profilom pero-drážka pre úpravy interiérov.

Plne lepená systémom PMDI (bez obsahu formaldehydu), nízke emisie - E1(E05) podľa ChemVVO. Testované podľa platných noriem EN.

Výrobný závod: Wismar

Typ dosky podľa EN 300

Technické mechanické vlastnosti	Štandard	Jednotka	Požiadavky
Hrúbka dosky	EN 322	[mm]	12
Veľkosť dosky (veľkosť pokrytia)	EN 322	[mm]	1250 mm x 660 mm (T&G4)
Hustota	EN 323	[kg/m ³]	≥ 610
Priečna pevnosť v ťahu	EN 319	[N/mm ²]	0,32
Pevnosť v ťahu – variant 2	EN 321	[N/mm ²]	0,13
Pevnosť v ohybe – hlavná os (0°)	EN 310	[N/mm ²]	20
Pevnosť v ohybe – vedľajšia os (90°)	EN 310	[N/mm ²]	10
Modul pružnosti - hlavná os (0°)	EN 310	[N/mm ²]	4000
Modul pružnosti – vedľajšia os (90°)	EN 310	[N/mm ²]	1400
Napúčanie, 24 h	EN 317	[%]	≤15
Obsah vlhkosti	EN 322	[%]	5 – 12
Emisie formaldehydu	EN 717-1	ppm	≤0,03

1) pri dodaní

Tolerancie	Štandard	Jednotka	Požiadavky
Hrúbka dosky		[mm]	12
Tolerancia dĺžky / šírky	EN 324-1	[mm]	± 2,0
Tolerancia hrúbky	EN 324-1	[mm]	± 0,2
Brúsenie povrchu		zrornosť brusiva	horná strana / spodná strana = 240/100
Deformovanie / prehnutie povrchu dosky		mm/m	≤1,0
Vyštiepovanie hrán (prírez na míru)		[mm]	≤3,0
Tolerancia priamosti hrany	EN 324-2	[mm/m]	≤1,5
Tolerancia pravouhlosti	EN 324-2	[mm/m]	≤2,0

Ďalšie vlastnosti	Štandard	Jednotka	Požiadavky
Hrúbka dosky		[mm]	12
Reakcia na oheň	EN13501-1	[mm]	trieda D-s2, d0
Tepelná vodivosť	EN 13986	[W/(mK)]	0,13
Gloss	ISO 2813	GE	< 6
Index svetlostálosti (LEZ Xenon-Test)	EN 438-2		≥ 4 (stupnica sivej)

Zladenie farieb a povrchov

Vzhľadom k tomu, že v dôsledku materiálových nerovností brúsenej OSB nosnej dosky dochádza k odchýlkam vo farbe a štruktúre povrchu, mali by byť dosky, ktoré sa používajú vedľa seba (pokiaľ to je možné), vybrané z rovnakej výrobnéj šarže a pred ďalším spracovaním alebo inštaláciou farebne zladené.

Skladovanie / spracovanie

Informácie o skladovaní a spracovaní nájdete v návode na montáž EGGER DecoWall.

Doporučenie pre údržbu a čistenie

Pri použití pre obklad stien alebo stropov nevyžadujú dosky EGGER DecoWall žiadnu zvláštnu starostlivosť. Zo štruktúrovaných povrchov sa dá pomerne jednoducho odstrániť prach a taktiež sa dajú v prípade potreby vyčistiť vodou pomocou vlhkej handry. Upozorňujeme, že na čistenie sa nemôžu používať žiadne sanitárne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky s abrazívnymi zložkami, pretože tieto čistiace prostriedky vedú k zmenám úrovne lesku a poškrabaniu.

Upozornenie k skladovým zásobám EGGER DecoWall pre jeseň / zimu 2022/2023



DO001 Smrek Namur prírodný



DO003 Betón Rovigo



DO002 Dub Annaba prírodný

Vzhľadom k nejstej dodávke plynu v období jeseň/zima 2022/2023 a možným nedostatkom dodávok pre priemysel a obchod by sme Vás chceli informovať o výnimke týkajúcej sa skladovania EGGER DecoWall.

	Standard	Jednotka	Požiadavky na EGGER DecoWall
Skladovacia teplota		°C	>1,0 (inak +5 až +25)
Nebezpečie mrazu			áno

Predbežná doložka:

Tieto inštrukcie boli zostavené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a odrážajú našu súčasnú úroveň vedomostí. Sú určené iba pre informáciu a nepredstavujú záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny panelov EGGER vyplývať tak z ďalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Obsah týchto pokynov pre spracovanie nemôže preto slúžiť ako návod k použitiu ani ako právne záväzná dohoda. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.